



ПАСПОРТ № \_\_\_\_\_

(ПОЛИПРОПИЛЕН И СОПОЛИМЕРЫ ПРОПИЛЕНА)

ТУ 2211-074-05766563-2015 с изм. 1

Марка 02003M1

Код ОКПД2 20.16.51.190

№ партии

Масса нетто

Дата отбора

Дата проведения испытаний

Обозначение НД, по которому отобрана проба ТУ 2211-074-05766563-2015 с изм. 1

№ п/п	Наименование показателя	НД на метод испытания	Норма	Установлено анализом
1	Показатель текучести расплава (230 °С / 2,16 кг), г/10мин	ASTM D 1238	от 0,2 до 0,5	
2	Разброс значений показателя текучести расплава в пределах партии <sup>1</sup> , %	ТУ 2211-074-05766563-2015, п.5.5	не более 15	
3	Массовая доля гранул размером свыше 6 до 8 мм и менее 1 мм, а также слипшиеся при условии слипания не более трех гранул, %	ТУ 2211-074-05766563-2015, п.1.2	не более 3	
4	Массовая доля летучих веществ, %	ТУ 2211-074-05766563-2015, п.5.6	не более 0,09	
5	Стойкость к термоокислительному старению при 150 °С по рецептуре 229, час	ТУ 2211-074-05766563-2015, п.5.9	не менее 2000	
6	Предел текучести при растяжении, МПа	ASTM D 638	не менее 30	
7	Относительное удлинение при пределе текучести, %		не менее 14	
8	Относительное удлинение при разрыве, %		не менее 200	
9	Модуль упругости при изгибе, МПа	ASTM D 790	не менее 1300	
10	Ударная вязкость по Изоду образца с надрезом при 23 °С, Дж/м	ASTM D 256	не менее 500	
11	Ударная вязкость по Изоду образца с надрезом при минус 20 °С, Дж/м		не менее 70	
12	Ударная вязкость по Изоду образца с надрезом при минус 40 °С, Дж/м		не менее 40	

Примечание: 1) Показатель определяется расчетным методом.

Заключение: продукт соответствует ТУ 2211-074-05766563-2015 с изм. 1

Не подлежит обязательной сертификации

Продукция выпущена под управлением Систем менеджмента, сертифицированных на соответствие требованиям: ISO 9001:2015 сертификат № 31100600 QM15, ISO 14001:2015 сертификат № 31100600 UM15, BS OHSAS 18001:2007 сертификат № 31100600 BSOH.

Область применения: для безнапорных трубопроводов, деталей трубопроводов, дренажных и канализационных труб, профильных экструзионных изделий, листов, плит, изделий контактирующих с пищевыми продуктами, игрушек.

Характеристика пожаровзрывоопасности: гранулированный бален по ГОСТ 12.1.044 относится к группе твердых горючих материалов с высокой дымообразующей способностью. При нагревании балена в процессе переработки до температуры выше 150°С возможно образование летучих продуктов термодеструкции, содержащих органические кислоты, карбонильные соединения, в том числе формальдегид и ацетальдегид, оксид углерода. При контакте с открытым огнем бален горит коптящим пламенем без взрыва с образованием расплава и выделением углекислого газа, паров воды, непредельных углеводородов и вышеуказанных продуктов термодеструкции. Взвешенная в воздухе сухая пыль балена взрывоопасна, при трении частиц накапливаются заряды статического электричества.

Правила транспортирования: бален транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Бален, упакованный в мешки, при загрузке в контейнеры по ГОСТ 15102 или ГОСТ 20435 перевозится в любых транспортных средствах. Допускается по согласованию с потребителем транспортировка насыпью в железнодорожных вагонах и автодорожных пневмоцистернах.

Правила хранения: бален хранят в закрытом помещении, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре не выше 30°С и относительной влажности не более 80 %. Перед переработкой мешки с баленом должны быть выдержаны в производственном помещении не менее 12 часов. Допускается хранение балена у потребителя до 30 суток в установленных на наружных площадках металлических емкостях для хранения, исключая попадание влаги и загрязнение продукта.

Обезвреживание, утилизация и захоронение отходов: непригодные к переработке отходы не требуют обезвреживания, подлежат вывозу в места, согласованные с органами Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Управлением Роспотребнадзора).

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления.

Лаборант химического анализа 5 разряда - бригадир производственной бригады

(доверенность № 1/19 от 01.01.19)

МП

Дата оформления паспорта